



Glasfaser-Laminat 1.086 gr.

Artikelbezeichnung: S14KB540-00620-01300-0487345

Bidirektional-Glas-Komplex

Artikel-Nr.: 150113

Lage		1	2	3	Nähfäden
Orientierung	Grad	0°	90°	CSM	
Flächengewicht	g/m ²	336	288	450	12
Toleranz pro Lage	+/- %	5%	5%	10%	5%
Materialart		Advantex/ECR	Advantex/ECR	Advantex/ECR	PES

Summe Flächengewicht	g/m ²	1086
Toleranz gesamt	+/- %	7,1%

Bemerkungen

Sollte die bestellte Breite von 1300mm abweichen, so ändert sich die Artikelnummer im 3. Feld auf die bestellte Breite in mm. Zum Beispiel bei Rollenbreite 330mm : -00330-
ca. 30 cm von beiden Aussenseiten sind jeweils 7 rote Kennfäden und direkt daneben 7 schwarze Kennfäden nebeneinander mit eingearbeitet. Bei 600mm Tapes befinden sich die Kennfäden mittig. Die Tricot-Franse Seite befindet sich auf der Oberseite (0°-Lage).

Breitentoleranz:

+/- 15mm von Aussenkante zu Aussenkante

Etikettierung:

Jede Rolle ist mit einem Etikett in der Papphülse versehen. Bei einzeln verpackten Rollen befindet sich ein zweites Etikett auf der Verpackungsfolie
Auf dem Etikett sind mindestens folgende Angaben enthalten:
Artikel-Nr
Kunden Artikel-Nr.
Rollenummer
Dispo-Batch-Nr.
Lauflänge
Stückgewicht

Verpackung:

Hülseninnendurchmesser 76mm

Lagerung/Transport:

Die Lagerung hat bei Raumtemperatur und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 55-75% zu erfolgen. Vor der Verarbeitung muß die Ware mind. 24Std. unter Verarbeitungsbedingungen gelagert werden.

Verarbeitungsfrist:

Bei sachgemässer Lagerung wird für eine Haltbarkeit von mind. 24 Monaten nach Lieferung garantiert.

**Mitzuliefernde
Qualitätsdokumente:**

Jeder Lieferung wird ein Werksprüfzeugnis mit Angabe der Konstruktion und des geprüften Flächengewichtes mitgeliefert.

Ertsellt:

Qualitätsmanagement

Datum 15.08.06 Unterschrift G. Feldmann

Genehmigt:

Kunde

Datum 16/08/2006 W. [Signature]

Fraunhof S14KB540-00620-01300-487345 rev. 15.08.2006

Stand: 08/06